

DENSOLEN PRIMER HT

Grundingsvæske til anvendelse ved coating med special-butylgummibånd (Densolen Tape)

Beskrivelse: Densolen Primer HT er en opløsning af bindemidler og butylgummi i benzin. Densolen Primer HT forbedrer vedhæftningen for Densolen Tape til stålemner og understøtter tapesystemets beskyttelsesvirkning mod korrosion. Primeren binder støvresten og vanddamp og neutraliserer disse. Egnede til stål- og ikke jernholdige metaloverflader, samt fabrikscoating af PE, PP, Epoxy, PU og bitumen/coaltar.

Egenskaber:

Konsistens:	Flydende
Farve:	Sort
Lugt:	Som benzin
Massetæthed:	Ca. 0,79 g/cm ³
Flammepunkt:	-14° (DIN 51 755)
Antændelsestemperatur:	Ca. +250°C (DIN 51 755)
Eksplosionsgrænser i luft:	Nedr: 1,0 vol% Øvre: 6,5 vol%

Ved opvarmning og brand: Produktet er brandfarligt. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft, der kan antændes af gløder og gnister.

Retningslinier for brug: Alt løst materiale - jord, støv, rustskaller og anden forurening fjernes fra rør og coating. Eventuel fugt og rim fjernes ved aftørring eller opvarmning. Der bør drages omsorg for at plastmaterialer intet sted opvarmes til mere end 60°C.

For at sikre bedst mulig vedhæftning, gnides overfladerne med en klud vædet med rensbenzin eller denatureret sprit, herved fjernes olie- og fedtresten.

Densolen Primer HT omrøres grundigt i emballagen. Primeren påføres med pensel i et tyndt lag. Der bruges ca. 0,25 ltr/m². På store rør kan der med fordel anvendes malerulle. Optørringstiden er ca. 15 min. afhængig af forholdene. Når tapen pålægges må primeren ikke længere smitte af ved berøring, men må godt føles let klæbrig. Der vikes på grundingen senest 4 timer efter at den er påført.

For at undgå at primeren bliver for tyk, må denne ikke stå længere tid uden låg. Eventuel fortynding foretages med rensbenzin. Grundig omrøring af primeren gentages under hele arbejdets udførelse.

Opbevaring og håndtering: Særlige forholdsregler: Opbevaring og anvendelse på et godt ventileret sted, og holdes væk fra antændelseskilder. Undgå at emballagen står åben i længere tid. Træf foranstaltning mod statisk elektricitet. Brug handsker og briller når der er risiko for stænk.

Forholdsregler ved spild: Inddæm og opsug spildet med sand.

Affaldsbehandling: Affald opsamles i aflukkelige beholdere og afleveres til modtagestationen.

Leveringsform og emballage: Dåser a 1 liter - Spande a 10 liter - Tromler a 180 liter

DENSOLEN KIT WP - W

Kit til anvendelse ved coating special-butylgummibånd (Densolen Tape)

- Anvendelse:** Til udjævning og udfyldning af skarpe kanter, hjørner og overgange, i forbindelse med udførelsen af korrosionsbeskyttende bevikling på flangesamlinger, ventiler, og T-forbindelser, samt ved reparation af den fabriksudførte korrosionsbeskyttende plastkappe på stålrør og andre konstruktioner.
- Beskrivelse:** Densolen Kit WP og W er en lys grå mastik bestående af formbar butylgummi-masse, der uden at hærde bevarer sin plastiske tilstand.
- Egenskaber:**
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| Massefylde: | 1,58 g/ml |
| Bearbejdsningstemperatur: | -10°C til +40°C |
- Leveringsform og emballage:**
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Densolen Kit WP | Densolen kit W |
| Profil (40x5 mm) | Uprofileret: Pakker a 1 kg |
| 1 rullelængde a 2 meter | 10 pakker i 1 karton |
| 8 ruller i 1 karton | |